BENCRYL PU 139

TIPO Oligomero uretanico acrilato.
FORMA DI CONSEGNA 70 % in HDDA

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Funzionalità >2

Caratteristiche Standard Versione 001

	Metodi Analitici	Unità di Misura	Specifiche
SPECIFICHE DEL PRODOTTO*	BN1	**Residuo secco % (+/-1)**	70
	BN 6/ASTM D 1545	**Viscosità (Gardner-Holdt at 25°C)**	Z_2-Z_3
	BN 5/ASTM D 1544	**Colore Gardner - Hellige**	1 mass.
	BN 20/Visivo	**Aspetto**	Limpido

PRESTAZIONI E USI SUGGERITI

IL BENCRYL PU 139 è un oligomero a terminali acrilici, con modificazione uretanica aromatica ramificata, caratterizzato da flessibilità e durezza superficiale.

IL BENCRYL PU 139 è indicato nella verniciatura di supporti in legno, carta, plastica, ove è richiesta adesione, flessibilità e resistenza all'abrasione.

IL BENCRYL PU 139 è induribile mediante radiazioni EB o UV, additivato con fotoiniziatori e fotoattivatori.

SOLUBILITA' E COMPATIBILITA'

* Poliesteri acrilati	Compatibile
* Poliuretaniche acrilate	Compatibile
* Epossiacrilati	Compatibile
* Oligomeri e monomeri	Compatibile

* da verificare nei rapporti desiderati.

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO E SICUREZZA

La resina, se mantenuta negli imballi originali chiusi e al coperto a temperature comprese tra 5°C e 30°C,ed evitando l'esposizione diretta ai raggi del sole,ha una stabilità di almeno 12 mesi.

Per le altre indicazioni sulla maneggiabilità e sicurezza,riferirsi alla relativa scheda di sicurezza.

***SPECIFICHE DEL PRODOTTO**
Bencryl PU 139

Firma per approvazione del cliente: Data:

(Nulla ricevendo entro 7 giorni, si ritengono accettati i valori sopra riportati)

Questa edizione annulla e sostituisce tutte le precedenti.
Le nostre informazioni sono puramente indicative e non costituiscono pretesto alcuno per eventuali violazioni brevettuali.
Si consiglia di effettuare sempre prove di laboratorio prima di decidere l'impiego del prodotto.